



reformsports
"Creating Sport Facilities"

مواصفات الثيل الصناعي

نوع المنتج	55 ملي ستندرد
الكسافة العرضية	5/8 انج
نوع الخيط	100% بولي ايثيلين المجزأ, هولندي المنشأ
ديتكس	11000 ديتكس
الطبقة الاساسية	100% بولي بروبيلين المقاوم للأشعة الشمسية الوزن 200 غرام
تغليف الطبقة الاساسية	1000 غرام لاتكس مع فتحات 5 ملي للتصريف
طول العشب	55 ملي
الطول الاجمالي	57 ملي
عدد الغرزات في 10 سم	13
عدد الغرزات في المتر المربع	8200
وزن العشب	1100 غرام / م ²
وزن الاساس	1200 غرام / م ²
الوزن الاجمالي	2300 غرام / م ²
اقصى عرض اللرول	4 متر
طول الرول	حسب الطلب
قابلية التصريف للماء	60 لتر / الساعة
تغيير اللون	معتمد حسب مواصفات (min 7) DIN 54004
مقاومة للأشعة البنفسجية	تم الاختبار لمدة 6000 ساعة حسب DIN 53387
التحشية	25 كيلو رمل سيليكات و 9 كيلو مطاط
الضمان	7 سنوات



reformsports
"Creating Sport Facilities"

مواصفات الثيل الصناعي

نوع المنتج	55 ملي ديو كراس
الكسافة العرضية	5/16 انج
نوع الخيط	100% بولي ايثيلين المجزأ، هولندي المنشأ
ديتكس	12100 ديتكس
الطبقة الاساسية	100% بولي بروبيلين المقاوم للأشعة الشمسية الوزن 200 غرام
تغليف الطبقة الاساسية	900 غرام لانتكس مع فتحات 5 ملي للتصريف
طول العشب	55 ملي ± 1 ملي
الطول الاجمالي	57 ملي ± 1 ملي
عدد الغرزات في 10 سم	14 ± 1 ملي
عدد الغرزات في المتر المربع	17640 ± 200 غرزة
وزن العشب	1400 غرام / م ² ± 10 غرام / م ²
وزن الاساس	1100 غرام / م ² ± 20 غرام / م ²
الوزن الاجمالي	2500 غرام / م ² ± 30 غرام / م ²
اقصى عرض اللرول	4 متر ± 2 سم
طول الرول	حسب الطلب
قابلية التصريف للماء	60 لتر / الساعة
تغيير اللون	معتمد حسب مواصفات (min 7) DIN 54004
مقاومة للأشعة البنفسجية	تم الاختبار لمدة 6000 ساعة حسب DIN 53387
التحشية	25 كيلو رمل سيليكات و 9 كيلو مطاط
الضمان	7 سنوات



reformsports
"Creating Sport Facilities"

مواصفات الثيل الصناعي

نوع المنتج	55 ملي مونوفيلامينت
الكسافة العرضية	5/8 انج
نوع الخيط	100% بولي ايثيلين سوفت مونوفيلامينت, هولندي المنشأ
ديتكس	11000 ديتكس
الطبقة الاساسية	100% بولي بروبيلين المقاوم للأشعة الشمسية الوزن 230 غرام
تغليف الطبقة الاساسية	900 غرام لاتكس مع فتحات 5 ملي للتصريف
طول العشب	55 ملي ± 1 ملي
الطول الاجمالي	57 ملي ± 1 ملي
عدد الغرزات في 10 سم	15 ± 1 ملي
عدد الغرزات في المتر المربع	9450 ± 200 غرزة
وزن العشب	1400 غرام / م ² ± 10 غرام / م ²
وزن الاساس	1130 غرام / م ² ± 20 غرام / م ²
الوزن الاجمالي	2530 غرام / م ² ± 30 غرام / م ²
اقصى عرض اللرول	4 متر ± 2 سم
طول الرول	حسب الطلب
قابلية التصريف للماء	60 لتر / الساعة
تغيير اللون	معتمد حسب مواصفات (min 7) DIN 54004
مقاومة للأشعة البنفسجية	تم الاختبار لمدة 6000 ساعة حسب DIN 53387
التحشية	25 كيلو رمل سيليكات و 9 كيلو مطاط
الضمان	7 سنوات



reformsports
"Creating Sport Facilities"

مواصفات الثيل الصناعي

نوع المنتج	55 ملي مونوسوفت
الكسافة العرضية	5/8 انج
نوع الخيط	100% بولي ايثيلين سوفت مونوفيلامينت, هولندي المنشأ
ديتكس	11000 ديتكس
الطبقة الاساسية	100% بولي بروبيلين المقاوم للأشعة الشمسية الوزن 130 غرام
تغليف الطبقة الاساسية	1000 غرام لاتكس مع فتحات 5 ملي للتصريف
طول العشب	55 ملي ± 1 ملي
الطول الاجمالي	57 ملي ± 1 ملي
عدد الغرزات في 10 سم	14 ± 1 ملي
عدد الغرزات في المتر المربع	8925 ± 200 غرزة
وزن العشب	1400 غرام / م ² ± 10 غرام / م ²
وزن الاساس	1130 غرام / م ² ± 20 غرام / م ²
الوزن الاجمالي	2530 غرام / م ² ± 30 غرام / م ²
اقصى عرض اللرول	4 متر ± 2 سم
طول الرول	حسب الطلب
قابلية التصريف للماء	60 لتر / الساعة
تغيير اللون	معتمد حسب مواصفات (min 7) DIN 54004
مقاومة للأشعة البنفسجية	تم الاختبار لمدة 6000 ساعة حسب DIN 53387
التحشية	25 كيلو رمل سيليكات و 9 كيلو مطاط
الضمان	7 سنوات



“Creating Sport Facilities”

مواصفات الثيل الصناعي

نوع المنتج	55 ملي باور كراس
الكسافة العرضية	5/8 انج
نوع الخيط	100% بولي ايثيلين المجزء لونين مع مونوفيلامينت, هولندي المنشأ
ديتكس	13800 ديتكس
الطبقة الاساسية	100% بولي بروبيلين المقاوم للأشعة الشمسية الوزن 230 غرام
تغليف الطبقة الاساسية	1000 غرام لاتكس مع فتحات 5 ملي للتصريف
طول العشب	55 ملي ± 1 ملي
الطول الاجمالي	57 ملي ± 1 ملي
عدد الغرزات في 10 سم	12 ± 1 ملي
عدد الغرزات في المتر المربع	7650 ± 200 غرزة
وزن العشب	1340 غرام / م ² ± 10 غرام / م ²
وزن الاساس	1230 غرام / م ² ± 20 غرام / م ²
الوزن الاجمالي	2570 غرام / م ² ± 30 غرام / م ²
اقصى عرض اللرول	4 متر ± 2 سم
طول الرول	حسب الطلب
قابلية التصريف للماء	60 لتر / الساعة
تغيير اللون	معتمد حسب مواصفات (min 7) DIN 54004
مقاومة للأشعة البنفسجية	تم الاختبار لمدة 6000 ساعة حسب DIN 53387
التحشية	25 كيلو رمل سيليكات و 9 كيلو مطاط
الضمان	7 سنوات



“Creating Sport Facilities”

مواصفات الثيل الصناعي

نوع المنتج	55 ملي برو كراس
الكسافة العرضية	5/8 انج
نوع الخيط	100% بولي ايثيلين مونوفيلامينت خشن, هولندي المنشأ
ديتكس	12000 ديتكس
الطبقة الاساسية	100% بولي بروبيلين المقاوم للأشعة الشمسية الوزن 200 غرام
تغليف الطبقة الاساسية	1000 غرام لاتكس مع فتحات 5 ملي للتصريف
طول العشب	55 ملي ± 1 ملي
الطول الاجمالي	57 ملي ± 1 ملي
عدد الغرزات في 10 سم	14 ± 1 ملي
عدد الغرزات في المتر المربع	8925 ± 200 غرزة
وزن العشب	1400 غرام / م ² ± 10 غرام / م ²
وزن الاساس	1200 غرام / م ² ± 20 غرام / م ²
الوزن الاجمالي	2600 غرام / م ² ± 30 غرام / م ²
اقصى عرض اللرول	4 متر ± 2 سم
طول الرول	حسب الطلب
قابلية التصريف للماء	60 لتر / الساعة
تغيير اللون	معتمد حسب مواصفات (min 7) DIN 54004
مقاومة للأشعة البنفسجية	تم الاختبار لمدة 6000 ساعة حسب DIN 53387
التحشية	25 كيلو رمل سيليكات و 9 كيلو مطاط
الضمان	7 سنوات